



## 738 KRAFT PAPER

### Descrizione (Description)

Carta kraft avana non macerabile, con adesivo acrilico trasparente non solubile in acqua.

Caratterizzato da un'eccellente adesione iniziale è consigliato per la produzione di materiali in PU e PVC che arrivino fino a 200 °C. Robustezza simile al 7102 brown, ma adesività iniziale superiore. /Based on a brown kraft paper carrier coated with an acrylic adhesive and a release coat for easy unwind. The tape offers excellent adhesion to casting papers for PU and PVC synthetic leather production and will withstand until 200 °C

### Applicazioni (Applications)

Il nastro può essere utilizzato per molte tipologie di giunzioni, ma specificatamente per la giunzione sul rovescio delle carte release, nel settore delle pelli sintetiche. / The tape can be used for many splicing purposes but specifically for splicing casting papers as a Back splice (on the non-release side) as used in the production of synthetic leather.

### Caratteristiche Tecniche/Technical features

Descrizione/Description	Test	Tipico/Normal	Minimo/Minimum
Adesivo/Adhesive		Acrilico/Acrylic	
Supporto/ Backing support		Carta/Kraft paper	
Spessore supporto/Substrate Thickness (mm)	ASTM D 1000	0.12	0.11
Spessore adesivo/Adhesive Thickness (mm)	ASTM D 1000	0.05	0.03
Spessore totale/Total Thickness (mm)	ASTM D 1000	0.17	0.14
Colore/Color		Marrone/Brown	
Resistenza alla temperatura/Temperature resistance (°C)		200 °C 220 °C short term	

### Misure/Size

Larghezza/Width: 75 mm.

Lunghezza/Lenght: 66 mt.

12 rotoli/rolls per scatola/each box

### Raccomandazioni/Recommendations

Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi dalla data di consegna. Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 27°C e umidità relativa <60%. Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in piano e proteggerli dalla polvere. Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto alla luce diretta del sole e a fonti di calore/ The conditions under which this product is stored affect its performance. The rolls must be keep in their original packaging. Whereupon they must be used within 12 months from date of delivery. Store the boxes in a clean and dark room, with a reasonable consistent temperature around 15°C-27°C. Relative humidity percentage (room and factory) from 50 to 60 RH. The rolls must always be stored flat. Once removed their original packing, the tapes must be protected from sunlight, dust and other impurities.